

	Nynas AB Lindetorpsvägen 7 /Box 10700 SE-121 29 Stockholm, Sverige	Versie: 2012-4	
		18	1162
		CPR-BE-0013	
		www.nynas.com	
EN 12591:2009	Wegenbouwbitumen	70/100	
Nybit E 85			
Bouw en onderhoud van wegen, vliegvelden en andere verharde wegen			
Test Beschrijving	Methode	Eenheid	Waarden
Penetratie bij 25 °C	EN 1426	mm/10	70-100
Verwekingspunt, R&K	EN 1427	°C	43-51
WEERSTAND TEGEN VERHARDING BIJ 163 °C			
Rest penetratie bij 25 °C	EN 1426	%	≥ 46
Toename in verwekingspunt R&K	EN 1427	°C	≤ 9
Penetratie-index	Annex A		-1.5 to + 0.7
Dynamische viscositeit bij 60 °C	EN 13302	Pa • s	≥ 90
Breekpunt Fraass	EN 12593	°C	≤ -10
Gevaarlijke stoffen			NPD