

	Nynas AB Lindetorpsvägen 7 /Box 10700 SE-121 29 Stockholm, Sverige	Versie: 2012-4	
		18	1162
		CPR-BE-0011	
		www.nynas.com	
EN 12591:2009	Wegenbouwbitumen	50/70	
Nyfoam 60			
Bouw en onderhoud van wegen, vliegvelden en andere verharde wegen			
<b>Test Beschrijving</b>	<b>Methode</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Waarden</b>
Penetratie bij 25 °C	EN 1426	mm/10	50-70
Verwekingspunt, R&K	EN 1427	°C	46-54
WEERSTAND TEGEN VERHARDING BIJ 163 °C			
Rest penetratie bij 25 °C	EN 1426	%	≥ 50
Toename in verwekingspunt R&K	EN 1427	°C	≤ 9
Penetratie-index	Annex A		-1.5 to + 0.7
Dynamische viscositeit bij 60 °C	EN 13302	Pa • s	≥ 145
Breekpunt Fraass	EN 12593	°C	≤ -8
Gevaarlijke stoffen			NPD