

	Nynas AB Lindetorpsvägen 7 /Box 10700 SE-121 29 Stockholm, Sverige		Versie: 2013-3	
			18	1162
			CPR-BE-0032	
			www.nynas.com	
EN 14023:2010	Polymeerbitumen	10/40-80		
Nynas Endura Z2				
Bouw en onderhoud van wegen, vliegvelden en andere verharde wegen				
<b>Test Beschrijving</b>	<b>Methode</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Waarden</b>	
Penetratie bij 25 °C	EN 1426	mm/10	10-40	
Verwekingspunt, R&K	EN 1427	°C	≥ 85	
Kracht ductiliteit, 10 °C	EN 13589	J/cm2	≥ 5	
WEERSTAND TEGEN VERHARDING BIJ 163 °C				
Rest penetratie bij 25 °C	EN 1426	%	≥ 60	
Toename in verwekingspunt R&K	EN 1427	°C	≤ 8	
Breekpunt Fraass	EN 12593	°C	≤ 0	
Elastische terugvering bij 25 °C	EN 13398	%	≥ 70	
Gevaarlijke stoffen				NPD