

	Nynas AB Lindetorpsvägen 7 /Box 10700 SE-121 29 Stockholm, Sverige		Versie: 2012-4	
			18	1162
			CPR-BE-0036	
			www.nynas.com	
EN 14023:2010		Polymeerbitumen		45/80-50
Nypol 68				
Bouw en onderhoud van wegen, vliegvelden en andere verharde wegen				
<b>Test Beschrijving</b>	<b>Methode</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Waarden</b>	
Penetratie bij 25 °C	EN 1426	mm/10	45-80	
Verwekingspunt, R&K	EN 1427	°C	≥ 50	
Kracht ductiliteit, 5 °C	EN 13589	J/cm2	≥ 1	
WEERSTAND TEGEN VERHARDING BIJ 163 °C				
Rest penetratie bij 25 °C	EN 1426	%	≥ 60	
Toename in verwekingspunt R&K	EN 1427	°C	≤ 12	
Breekpunt Fraass	EN 12593	°C	≤ -10	
Elastische terugvering bij 25 °C	EN 13398	%	≥ 50	
Gevaarlijke stoffen			NPD	