

	Nynas AB Lindetorpsvägen 7 /Box 10700 SE-121 29 Stockholm, Sverige		Version: 2013-2	
			18	1162
			CPR-DK-0005	
			www.nynas.com	
EN 12591:2009	Vejbitumen	250/330		
Nybit E 290				
Konstruktion og vedligeholdelse af veje, lufthavne og andre asfalterede områder.				
	<b>Prøvningsmetode</b>	<b>Enhed</b>	<b>Værdier</b>	
<b>Test beskrivelse</b>				
Penetration ved 25 °C	EN 1426	mm/10	250-330	
Dynamisk viskositet ved 60 °C	EN 13302	Pa • s	≥ 18	
Blødhedspunkt (K&R)	EN 1427	°C	30-38	
MODSTAND MOD HÆRDNING VED 163 °C				
Stigning i blødhedspunkt	EN 1427	°C	≤ 11	
Brudpunkt Fraass	EN 12593	°C	≤ -16	
Farlige stoffer				NPD