

	Nynas AB Lindetorpsvägen 7 /Box 10700 SE-121 29 Stockholm, Sverige		Version: 2013-2	
			18	1162
			CPR-DK-0009	
			www.nynas.com	
EN 12591:2009	Vejbitumen	40/60		
Nybit E 50				
Konstruktion og vedligeholdelse af veje, lufthavne og andre asfalterede områder.				
<b>Test beskrivelse</b>	<b>Prøvningsmetode</b>	<b>Enhed</b>	<b>Værdier</b>	
Penetration ved 25 °C	EN 1426	mm/10	40-60	
Blødhedspunkt (K&R)	EN 1427	°C	48-56	
MODSTAND MOD HÆRDNING VED 163 °C				
Tilbageværende penetration ved 25 °C	EN 1426	%	≥ 50	
Stigning i blødhedspunkt	EN 1427	°C	≤ 9	
Penetrationsindeks	Annex A		-1.5 to + 0.7	
Dynamisk viskositet ved 60 °C	EN 13302	Pa • s	≥ 175	
Brudpunkt Fraass	EN 12593	°C	≤ -7	
Farlige stoffer			NPD	