

	Nynas AB Lindetorpsvägen 7 /Box 10700 SE-121 29 Stockholm, Sverige	Version: 2012-4	
		18	1162
		CPR-FR-0034	
		www.nynas.com	
EN 14023:2010	Bitumes Polymères	25/55-55	
Nypol 47			
Construction et entretien des routes, aéroports et autres zones pavées			
Description	Méthode	Unité	Valeurs
Pénétrabilité à 25 °C	EN 1426	mm/10	25-55
Point de ramollissement B&A	EN 1427	°C	≥ 55
Force ductilité, 10 °C	EN 13589	J/cm2	≥ 2
RÉSISTANCE AU DURCISSEMENT À 163 °C			
Pénétrabilité restante à 25 °C	EN 1426	%	≥ 50
Augmentation de l'B&A	EN 1427	°C	≤ 8
Point de fragilité Fraass	EN 12593	°C	≤ -10
Retour élastique à 25°C	EN 13398	%	≥ 50
Substances dangereuses			NPD