

	Nynas Sp. z o.o. ul. Górnośląska 17/18 70-664 Szczecin, Polska	Wersja: 2012-3	
		18	1162
		CPR-PL-0007	
		www.nynas.com	
EN 12591:2009	Asfalt Drogowy	50/70	
Nybit E 60			
Budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych nawierzchni			
Właściwości	Metoda	Jednostka	Wartości
Penetracja w 25 °C	EN 1426	mm/10	50-70
Temperatura mięknięcia	EN 1427	°C	46-54
ODPORNOŚĆ NA STARZENIE W 163 °C			
Pozostała penetracja w 25 °C	EN 1426	%	≥ 50
Wzrost temperatury mięknięcia	EN 1427	°C	≤ 9
Indeks penetracji	Annex A		-1.5 to + 0.7
Lepkość dynamiczna w 60 °C	EN 13302	Pa • s	≥ 145
Temperatura łamliwości Fraassa	EN 12593	°C	≤ -8
Klasyfikacja substancji niebezpiecznych			NPD