

	Nynas Sp. z o.o. ul. Górnośląska 17/18 70-664 Szczecin, Polska		Wersja: 2012-4	
			18	1162
			CPR-PL-0009	
			www.nynas.com	
EN 12591:2009		Asfalt Drogowy		50/70
Nynas 50/70				
Budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych nawierzchni				
Właściwości	Metoda	Jednostka	Wartości	
Penetracja w 25 °C	EN 1426	mm/10	50-70	
Temperatura mięknięcia	EN 1427	°C	46-54	
ODPORNOŚĆ NA STARZENIE W 163 °C				
Pozostała penetracja w 25 °C	EN 1426	%	≥ 50	
Wzrost temperatury mięknięcia	EN 1427	°C	≤ 9	
Indeks penetracji	Annex A		-1.5 to + 0.7	
Lepkość dynamiczna w 60 °C	EN 13302	Pa • s	≥ 145	
Temperatura łamliwości Fraassa	EN 12593	°C	≤ -8	
Klasyfikacja substancji niebezpiecznych			NPD	