

	Nynas AB Lindetorpsvägen 7 /Box 10700 SE-121 29 Stockholm, Sverige	Wersja: 2019-1	
		19	1162
		CPR-PL-0026	
		www.nynas.com	
EN 12591:2009	Asfalt Drogowy	35/50	
Nytherm SP 40			
Budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych nawierzchni			
<b>Właściwości</b>	<b>Metoda</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Wartości</b>
Penetracja w 25 °C	EN 1426	mm/10	35-50
Temperatura mięknięcia	EN 1427	°C	50-58
ODPORNOŚĆ NA STARZENIE W 120 °C			
Pozostała penetracja w 25 °C	EN 1426	%	≥ 53
Wzrost temperatury mięknięcia	EN 1427	°C	≤ 8
Indeks penetracji	Annex A		-1.5 to + 0.7
Lepkość dynamiczna w 60 °C	EN 13302	Pa • s	≥ 225
Temperatura łamliwości Fraassa	EN 12593	°C	≤ -5
Klasyfikacja substancji niebezpiecznych			NPD