

	Nynas AB Lindetorpsvägen 7 /Box 10700 SE-121 29 Stockholm, Sverige		Wersja: 2019-1	
			19	1162
			CPR-PL-0028	
			www.nynas.com	
EN 12591:2009		Asfalt Drogowy		70/100
Nytherm SP 85				
Budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych nawierzchni				
Właściwości	Metoda	Jednostka	Wartości	
Penetracja w 25 °C	EN 1426	mm/10	70-100	
Temperatura mięknięcia	EN 1427	°C	43-51	
ODPORNOŚĆ NA STARZENIE W 120 °C				
Pozostała penetracja w 25 °C	EN 1426	%	≥ 46	
Wzrost temperatury mięknięcia	EN 1427	°C	9	
Indeks penetracji	Annex A		-1.5 to + 0.7	
Lepkość dynamiczna w 60 °C	EN 13302	Pa • s	≥ 90	
Temperatura łamliwości Fraassa	EN 12593	°C	≤ -10	
Klasyfikacja substancji niebezpiecznych			NDP	