

	Nynas AB Lindetorpsvägen 7 /Box 10700 SE-121 29 Stockholm, Sverige		Version: 2013-2	
			18	1162
			CPR-SE-0010	
			www.nynas.com	
EN 12591:2009	Beläggingsbitumen	330/430		
Nynas 330/430				
Nybyggnad och underhåll av vägar, flygplatser och andra asfalterade områden				
Egenskap	Metod	Enhet	Värden	
Penetration vid 15 °C	EN 1426	mm/10	90-170	
Dynamisk viskositet vid 60 °C	EN 13302	Pa • s	≥ 12	
FÖRHÅRDNINGSEGENSKAPER VID 163 °C				
Viskositetskvot vid 60 °C			≤ 4,0	
Fraass brytpunkt	EN 12593	°C	≤ -18	
Reglerade farliga substanser			NPD	