

	Nynas AB Lindetorpsvägen 7 /Box 10700 SE-121 29 Stockholm, Sverige		Version: 2013-2	
			18	1162
			CPR-SE-0031	
			www.nynas.com	
EN 14023:2010	Polymer modifierat bitumen		75/130-65	
Nynas Endura D1				
Nybyggnad och underhåll av vägar, flygplatser och andra asfalterade områden				
Egenskap	Metod	Enhet	Värden	
Penetration vid 25 °C	EN 1426	mm/10	75-130	
Mjukpunkt (K&R)	EN 1427	°C	≥ 65	
Draghållfasthetsegenskaper vid 5 °C	EN 13589	J/cm2	≥ 1	
FÖRHÄRDNINGSEGENSKAPER VID 163 °C				
Bibehållen penetration vid 25 °C	EN 1426	%	≥ 50	
Mjukpunktsökning	EN 1427	°C	≤ 10	
Fraass brytpunkt	EN 12593	°C	≤ -15	
Elastisk återgång vid 10 °C	EN 13398	%	≥ 75	
Reglerade farliga substanser			NPD	