

	Nynas AB Lindetorpsvägen 7 /Box 10700 SE-121 29 Stockholm, Sverige		Version: 2013-3	
			18	1162
			CPR-SE-0021	
			www.nynas.com	
EN 14023:2010	Polymer modifierat bitumen		25/55-80	
Nynas Endura Z3				
Nybyggnad och underhåll av vägar, flygplatser och andra asfalterade områden				
<b>Egenskap</b>	<b>Metod</b>	<b>Enhet</b>	<b>Värden</b>	
Penetration vid 25 °C	EN 1426	mm/10	25-55	
Mjukpunkt (K&R)	EN 1427	°C	≥ 80	
Draghållfasthetsegenskaper vid 10 °C	EN 13589	J/cm2	≥ 3	
FÖRHÄRDNINGSEGENSKAPER VID 163 °C				
Bibehållen penetration vid 25 °C	EN 1426	%	≥ 50	
Mjukpunktsökning	EN 1427	°C	≤ 10	
Fraass brytpunkt	EN 12593	°C	≤ -10	
Elastisk återgång vid 25 °C	EN 13398	%	≥ 75	
Reglerade farliga substanser			NPD	