

	Nynas AB Lindetorpsvägen 7 /Box 10700 SE-121 29 Stockholm, Sverige		Version: 2016-2	
			18	1162
			CPR-SE-0068	
			www.nynas.com	
EN 13808:2013		Bitumenemulsion		C50B2-50/70
Nynas Enduramuls 300				
Försegling				
<b>Egenskap</b>	<b>Metod</b>	<b>Enhet</b>	<b>Värden</b>	
EMULSION				
Brytningsvärde	EN 13075-1		< 110	
Utrinningstid 4 mm vid 50 °C	EN 12846-1	s	5-30	
Bestämning av vidhäftning	EN 13614		NR	
EMULSIONSÅTERSTODEN - INDUNSTAD OCH STABILISERAD				
Penetration vid 25 °C	EN 1426	mm/10	≤ 100	
Mjukpunkt (K&R)	EN 1427	°C	≥ 46	
STABILISERAT BINDEMEDEL				
Penetration vid 25 °C	EN 1426	mm/10	DV	
Mjukpunkt (K&R)	EN 1427	°C	DV	
Reglerade farliga substanser			NPD	