

	Nynas AB Lindetorpsvägen 7 /Box 10700 SE-121 29 Stockholm, Sverige		Version: 2013-2	
			18	1162
			CPR-SE-0001	
			www.nynas.com	
EN 12591:2009	Beläggingsbitumen	V12000		
Nynas V12000				
Nybyggnad och underhåll av vägar, flygplatser och andra asfalterade områden				
<b>Egenskap</b>	<b>Metod</b>	<b>Enhet</b>	<b>Värden</b>	
Kinematisk viskositet vid 60 °C	EN 12595	mm <sup>2</sup> /s	8000-16000	
FÖRHÅRDNINGSEGENSKAPER VID 120 °C				
Viskositetsknot vid 60 °C			≤ 2,0	
Reglerade farliga substanser			NPD	