

	Nynas AB Lindetorpsvägen 7 /Box 10700 SE-121 29 Stockholm, Sverige	Version: 2013-2	
		18	1162
		CPR-SE-0033	
		www.nynas.com	
EN 14023:2010	Polymer modifierat bitumen	75/130-65	
Nypol 105			
Nybyggnad och underhåll av vägar, flygplatser och andra asfalterade områden			
<b>Egenskap</b>	<b>Metod</b>	<b>Enhet</b>	<b>Värden</b>
Penetration vid 25 °C	EN 1426	mm/10	75-130
Mjukpunkt (K&R)	EN 1427	°C	≥ 65
Draghållfasthetsegenskaper vid 5 °C	EN 13589	J/cm2	≥ 1
FÖRHÄRDNINGSEGENSKAPER VID 163 °C			
Bibehållen penetration vid 25 °C	EN 1426	%	≥ 50
Mjukpunktsökning	EN 1427	°C	≤ 10
Fraass brytpunkt	EN 12593	°C	≤ -15
Elastisk återgång vid 10 °C	EN 13398	%	≥ 75
Reglerade farliga substanser			NPD