

	Nynas AB Lindetorpsvägen 7 /Box 10700 SE-121 29 Stockholm, Sverige		Version: 2018-1	
			18	1162
			CPR-SE-0082	
			www.nynas.com	
EN 12591:2009	Beläggingsbitumen	250/330		
Nytherm 290				
Nybyggnad och underhåll av vägar, flygplatser och andra asfalterade områden				
Egenskap	Metod	Enhet	Värden	
Penetration vid 25 °C	EN 1426	mm/10	250-330	
Mjukpunkt (K&R)	EN 1427	°C	30-38	
FÖRHÅRDNINGSEGENSKAPER VID 163 °C				
Viskositetskvot vid 60 °C			NR	
Mjukpunktsökning	EN 1427	°C	≤ 11	
Fraass brytpunkt	EN 12593	°C	≤ -16	
Reglerade farliga substanser			NPD	