

Nybit E 120/130

Nybit E 120/130 est un bitume spécialement formulé pour la fabrication d'émulsion et est conforme à la norme EN 12591 ainsi qu'aux spécifications de ventes définies par Nynas.

Bitume Routier 100/150

Spécifications	Méthode	Unité	Min	Max
Consistance à température intermédiaire de service				
Pénétrabilité à 25°C	EN 1426	mm/10	100	150
Consistance à température de service élevée				
Point de ramollissement B&A	EN 1427	°C	39	47
Durabilité				
Résistance au durcissement à 163°C				
Variation en masse	EN 12607-1	%		0.80
Augmentation de point de ramollissement	EN 1427	°C		10.0
Pénétrabilité restante à 25°C	EN 1426	%	43	
Caractéristiques techniques				
Viscosité dynamique à 60°C	EN 12596	Pa.s	55	
Viscosité cinématique à 135°C	EN 12595	mm ² /s	175	
Indice de pénétration			-1.5	0.7
Point de fragilité Fraass	EN 12593	°C		-12
Densité	EN 15326	g/cm ³	1.000	1.050
Solubilité	EN 12592	%	99.0	

Information complémentaire	Méthode	Unité	Min	Max
Caractéristiques techniques				
DSR - Module Complexe G* à 60°C, 1.59 Hz	EN 14770	Pa	800	
DSR - Angle de Perte à 60°C, 1.59 Hz	EN 14770	°		89
BBR - Température à pente m = 0.300	EN 14771	°C		-20
BBR - Température à rigidité S = 300 MPa	EN 14771	°C		-18
BBR - Résistance au fluage à -16°C	EN 14771	MPa		220
BBR - Valeur de pente m à -16°C	EN 14771		0.450	
Sécurité & mise en oeuvre				
Point d'éclair	EN ISO 2592	°C	230	
Température de pompage, minimum	-	°C	120	
Température moyenne d'utilisation et de stockage	-	°C	135	155
Température maximum de manipulation et de stockage	-	°C		190

Ce produit répond aux exigences de la norme EN 12591 pour les bitumes à usage routier et a obtenu la marquage CE.

Pour des informations spécifiques relatives à la manipulation et au stockage, nous vous invitons à consulter la fiche d'information produit ainsi que la fiche de données de sécurité, disponible au www.nynas.com

Bien que les données fournies dans cette fiche aient fait l'objet de la plus grande attention, Nynas ne peut être tenu responsable de fautes ou erreurs éventuelles.

