

Nybit E 50

Bindemidlet Nybit E 50 er en bitumen specielt sammensat till emulsionsproduktion og er produceret i henhold till standarden DS-EN 12591 så vel som Nynas salgs specifikationer. Tidligere produktnavn: Nynas 40/60 E.

Produkt specifikation

Test beskrivelse	Prøvningsmetode	Enhed	Min	Maks
Penetration ved 25°C	DS-EN 1426	mm/10	40	60
Blødhedspunkt K&R	DS-EN 1427	°C	48	56
Viskositet ved 60°C	DS-EN 12596	Pas	175	
Kinematisk viskositet ved 135°C	DS-EN 12595	mm ² /s	325	
Fraass bruddpunkt	DS-EN 12593	°C		-7
Flammepunkt	DS-EN-ISO 2592	°C	230	
Opløselighed	DS-EN 12592	%(w/w)	99,0	
Modstand mod hærkning ved 163°C	DS-EN 12607-1	mm ² /s		
Masse-ændring	DS-EN 12607-1	%(w/w)		0,5
Tilbageværende penetration	DS-EN 1426	%	50	
Blødhedspunkt	DS-EN 1427	°C	49	
Stigning i blødhedspunkt K&R	DS-EN 1427	°C		9

Nybit E 50

Dette produkt opfylder EN 12591 for vejbitumen 40/60 og er CE-mærket.

Nynas A/S
Lyngbyvej 20
DK-2100 København
Denmark
T +45/39 15 80 80
F +45/39 15 80 85
E bitumen.dk@nynas.com
W www.nynas.com

Selvom data rapporteret i det nærværende dokumentet er - efter vores bedste viden - akkurate og troværdige, kan Nynas ikke blive holdt ansvarlig for noget tab eller nogen skade, der kan opstå.

Nybit E 50 Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt på forlangende