

Nyfoam 60 is een penetratiebitumen en is geproduceerd conform EN 12591 en de Nynas verkoopspecificaties. Nyfoam 60 is een speciaal bitumen met voorspelbare schuimeigenschappen.

## Wegenbitumen 50/70

Specificatie Informatie	Methode	Eenheid	Min	Max
Consistentie bij matige gebruikstemperatuur				
Penetratie bij 25°C	EN 1426	mm/10	50	70
Consistentie bij hoge gebruikstemperatuur				
Verwekingspunt, R&K	EN 1427	°C	46	54
Duurzaamheid				
Weerstand tegen verharding bij 163°C				
Massa verandering	EN 12607-1	%		0.50
Toename in verwekingspunt, R&K	EN 1427	°C		9.0
Rest penetratie bij 25°C	EN 1426	%	50	
Technische eigenschappen				
Dynamische viscositeit bij 60°C	EN 12596	Pa.s	145	
Kinematische viscositeit bij 135°C	EN 12595	mm <sup>2</sup> /s	295	
Breekpunt Fraass	EN 12593	°C		-8
Dichtheid bij 25°C	EN 15326	g/cm <sup>3</sup>	1.000	1.050
Oplosbaarheid in toluen	EN 12592	%	99.0	

Bijkomende Informatie	Methode	Eenheid	Min	Max
Veiligheid en behandeling				
Vlampunt	EN ISO 2592	°C	230	
Minimum verpompings temperatuur	-	°C	120	
Verwerkingstemperatuur	-	°C	150	175
Maximum verwerkingstemperatuur	-	°C		200

Voor specifieke informatie betreffende behandeling en opslag van bitumen kan men terecht op de Productinformatie- en Veiligheidsinformatiebladen, beschikbaar op [www.nynas.com](http://www.nynas.com)

De op dit datablad vermelde gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nynas aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor onjuist vermelde gegevens.

