

Nynas 160/220

Nypave 190 A, asfalt drogowy produkowany jest zgodnie z EN 12591 oraz specyfikacją Nynas.

Asfalt drogowy 160/220

Tablica 1 : Specyfikacja

	Właściwości	Metoda	jednostka	Min	Max
Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji	Penetracja w 25 °C	EN 1426	mm/10	160	220
Konsystencja w podwyższonej temperaturze eksploatacji	Temperatura mięknięcia	EN 1427	°C	35	43
Odporność na starzenie w 163 °C	Zmiana masy	EN 12607-1	%	-	1.0
	Pozostała penetracja	EN 1426	%	37	-
	Wzrost temperatury mięknięcia	EN 1427	°C	-	11.0

Tablica 2 : Informacje dodatkowe

	Właściwości	Metoda	jednostka	Min	Max
Bezpieczeństwo i Obsługa *	Maksymalna temperatura magazynowania	-	°C	-	190
	Punkt zapłonu	EN ISO 2592	°C	220	-
Techniczne parametry	Gęstość w 25 °C	EN 15326	g/cm ³	1.000 ¹	1.100 ¹
	Temperatura łamliwości Fraassa	EN 12593	°C	-	-15
	Rozpuszczalność	EN 12592	%	99.0	-

* Po szczegółowe informacje dotyczące obchodzenia się z lepiszczami i ich magazynowaniem odsyłamy do Kart Technicznych Produktów i Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych poszczególnych asfaltów .

¹ Specyfikacje Nynas

Asfalt 160/220 jest zgodny z normą PN - EN 12591 "wymagania dla asfaltów drogowych" oraz jest znakowany oznaczeniem CE