

Nypol 67

Lepiszczce Nypol 67, asfalt modyfikowany polimerami produkowany jest zgodnie z EN 14023

PmB 45/80-55

Polska ISO 9001:2015

INFORMACJE OGÓLNE	WŁAŚCIWOŚCI	METODA	JEDNOSTKA	MIN	MAX
Konsystencja przy średniej temperaturze użytkowej	Penetracja w 25°C	EN 1426	0.1mm	45	80
Konsystencja przy podwyższonej temperaturze użytkowej	Spadek temperatury mięknięcia	EN 1427	°C	55	-
Trwałość - odporność na twardnienie w temp. 163°C	Zmiana masy	EN 12607-1	% w/w		0,5
	Pozostała penetracja	EN 1426	%	50	-
	Temperatura mięknięcia po stwardnieniu	EN 1427	°C	-	10
	Nawrót sprężysty w 25°C, po starzeniu	EN 13398	%	Podawane	
INFORMACJE DODATKOWE	WŁAŚCIWOŚCI	METODA	JEDNOSTKA	MIN	MAX
Charakterystyka techniczna	Temperatura łamliwości wg. Fraasa	EN 12593	°C	-	-10
	Nawrót sprężysty w 25°C, po starzeniu	EN 13398	%	50	-
	Siła rozciągania (mała prędkość) w 5°C	EN 13589 / EN 13703	J/cm ²	1	-
	Stabilność magazynowa w tubie Temperaturze mięknięcia	EN 13399 EN 1427	°C	-	5
Inne właściwości	Temperatura zapłonu	EN ISO 2592	°C	220	-
INFORMACJE POZOSTAŁE					

Po szczegółowe informacje dotyczące obchodzenia się z lepiszczami i ich magazynowaniem odsyłamy do Kart Technicznych Produktów i Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych poszczególnych asfaltów

Bezpieczeństwo i Obsługa

Po szczegółowe informacje dotyczące obchodzenia się z lepiszczami i ich magazynowaniem odsyłamy do Kart Technicznych Produktów i Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych poszczególnych asfaltów .

Asfalt modyfikowany polimerami 45/80-55 produkowany jest zgodnie z normą PN - EN 14023:2011 "Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami " oraz jest znakowany oznaczeniem CE.

Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie wyłącznie w Polsce.

Zamieszczone dane są w zgodzie z naszą najlepszą wiedzą. Nynas nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki zastosowania informacji zawartej w tej publikacji.

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej SDS są dostępne na stronie nynas.com. Aby uzyskać szczegółowe dane proszę skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży