

Nybit I 144

Nybit I 144 är ett oxiderat bitumen för industriell applikation.
Tidigare produktnamn: Nynas I 144

Produktspecifikation

Egenskap	Metod	Enhet	Min	Max
Mjukpunkt KoR i glycerin	SS-EN 1427	°C	85	90
Flampunkt	SS-EN-ISO 2719	°C	230	
Viktändring vid 163°C	SS-EN 12607-2	vikt-%	-0,5	0,5

Nybit I 144

Nynas AB
Box 10702
121 29 STOCKHOLM
Sweden (SE)
Tfn +46 8 602 12 00
Fax +46 8 563 163 00
www.nynas.com

Data rapporterad i detta dokument är framtaget med Nynas bästa kunskap och erfarenhet. Nynas ger dock inga garantier eller påtar sig något ansvar för dokumentets användning.

Nybit I 144 SDS finns tillgänglig på nynas.com