

## Nybit I 146

Nybit I 146 är ett oxiderat bitumen för industriell applikation.  
Tidigare produktnamn: Nynas I 146.

### Produktspecifikation

| <b>Egenskap</b>          | <b>Metod</b>   | <b>Enhet</b> | <b>Min</b> | <b>Max</b> |
|--------------------------|----------------|--------------|------------|------------|
| Mjukpunkt KoR i glycerin | SS-EN 1427     | °C           | 73         | 87         |
| Flampunkt                | SS-EN-ISO 2719 | °C           | 230        |            |
| Viktändring vid 163°C    | SS-EN 12607-2  | vikt-%       | -0,5       | 0,5        |

Nybit I 146

Nynas AB  
Box 10702  
121 29 STOCKHOLM  
Sweden (SE)  
Tfn +46 8 602 12 00  
Fax +46 8 563 163 00  
[www.nynas.com](http://www.nynas.com)

Data rapporterad i detta dokument är framtaget med Nynas bästa kunskap och erfarenhet. Nynas ger dock inga garantier eller påtar sig något ansvar för dokumentets användning.

Nybit I 146 SDS finns tillgänglig på [nynas.com](http://nynas.com)