

Nybit I 25

Nybit I 25 är ett bitumen framtagen för industriell applikation.

Produktspecifikation

Egenskap	Metod	Enhet	Min	Max
Penetration vid 25°C	SS-EN 1426	mm/10	17	35
Kinematisk viskositet vid 60°C	SS-EN 12595	°C	450	
Flampunkt (COC)	SS-EN-ISO 2592	°C	230	

Nybit I 25

Specifikationerna i detta produktblad gäller endast i Sverige

Nynas AB
Box 10702
121 29 STOCKHOLM
Sweden (SE)
Tfn +46 8 602 12 00
Fax +46 8 563 163 00
www.nynas.com

Data rapporterad i detta dokument är framtaget med Nynas bästa kunskap och erfarenhet. Nynas ger dock inga garantier eller påtar sig något ansvar för dokumentets användning.

Nybit I 25 finns tillgänglig på nynas.com