

Nynas 85/25

Nynas 85/25 är ett oxiderat bitumen för industriell applikation.
Tidigare produktnamn: Nynas IO 85/25

Produktspecifikation

Egenskap	Metod	Enhet	Min	Max
Penetration vid 25°C	SS-EN 1426	mm/10	20	35
Temperatur vid viskositet 500 mm ² /s	Beräknad	°C		185
Mjukpunkt KoR i glycerin	SS-EN 1427	°C	80	90
Löslighet i toluen	SS-EN 12592	vikt-%	99,5	
Flampunkt	SS-EN-ISO 2719	°C	220	
Brytpunkt	SS-EN 12593	°C		-10
Duktilitet vid 25°C	ASTMD113	cm	3	
Askhalt	SIS 155106	vikt-%		0,5
Paraffinhalt	SS-EN 12606-1	vikt-%		2,0
Vattenhalt	ASTM D95	vikt-%		0,5
Fenoler, vattenlösliga	SIS 028128	ppm		10
Viktändring vid 163°C	SS-EN 12607-2	vikt-%	-0,5	0,5

Nynas 85/25

Nynas AB
Box 10702
121 29 STOCKHOLM
Sweden (SE)
Tfn +46 8 602 12 00
Fax +46 8 563 163 00
www.nynas.com

Data rapporterad i detta dokument är framtaget med Nynas bästa kunskap och erfarenhet. Nynas ger dock inga garantier eller påtar sig något ansvar för dokumentets användning.

Nynas 85/25 SDS finns tillgänglig på nynas.com