

Nynas 95/30

Nynas 95/30 är ett oxiderat bitumen för industriell applikation.
Tidigare produktnamn: Nynas IO 95/30

Produktspecifikation

Egenskap	Metod	Enhet	Min	Max
Penetration vid 25°C	SS-EN 1426	mm/10	25	35
Mjukpunkt KoR i glycerin	SS-EN 1427	°C	90	100
Flampunkt	SS-EN-ISO 2719	°C	230	
Viktändring vid 163°C	SS-EN 12607-2	vikt-%	-0,5	0,5
Brytpunkt Fraass	SS-EN 12593	°C		-18
Viskositet Brookfield vid 160°C	Nynas B029-02	cP	1200	5500

Nynas 95/30

Nynas AB
Box 10702
121 29 STOCKHOLM
Sweden (SE)
Tfn +46 8 602 12 00
Fax +46 8 563 163 00
www.nynas.com

Data rapporterad i detta dokument är framtaget med Nynas bästa kunskap och erfarenhet. Nynas ger dock inga garantier eller påtar sig något ansvar för dokumentets användning.

Nynas 95/30 SDS finns tillgänglig på nynas.com