

# Nynas Enduramuls 300

Nynas Enduramuls 300 är en produkt framtagen speciellt för försegling av dränasfalt.

Cationic Bitumen Emulsion\*

C50B2

Sverige

ISO 9001:2008

GENERELL INFORMATION	TEST BESKRIVNING	METOD	ENHET	MIN	MAX
Tekniska krav och klassning av katjoniska emulsioner	Fillerbrytindex	SS-EN 13075-1	-		110
	Halt återvunnet bindemedel genom destillation	SS-EN 1431	% w/w	48	
	Oljedestillat innehåll	SS-EN 1431	% w/w		2,0
	Utrinngstid 4mm vid 50°C	SS-EN 12846-1	s	5	30
	Återstod efter silning 0,5 mm sil	SS-EN 1429	% w/w		0,1
	Återstod efter silning 0,5 mm sil (efter 7 dagars lagring)	SS-EN 1429	% w/w		0,1
YTTERLIGARE INFORMATION	TEST BESKRIVNING	METOD	ENHET	MIN	MAX
Återvunnet bindemedel genom indunstning (EN 13074)	Penetration vid 25°C	SS-EN 1426	0.1mm		100
	Mjukpunkt	SS-EN 1427	°C	35	
ÖVRIG INFORMATION					
Utgångsbitumen: Bitumen med mjukpunkt över 35°C					

\*Denna produkt uppfyller EN 13808 för katjonisk bitumenemulsion C50B2 och är CE-märkt.

Specifikationerna i detta produktblad gäller endast i Sverige.

Data rapporterat i detta dokument är framtaget med Nynas bästa kunskap och erfarenhet. Nynas ger dock inga garantier eller påtar sig något ansvar för dokumentets användning.

SDS finns tillgängligt på [nynas.com](http://nynas.com) För kundspecifika produkter, kontakta ditt lokala säljkontor.